

Паспорт № _____ от _____ 20 ____ г.

ЩЕБЕНЬ ИЗВЕСТНЯКОВЫЙ

Фракция 20-40

Накладная № _____

Вагон № _____

В количестве _____


Наименование потребителя _____



КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

№№ п.п.	Наименование показателей	
1.	Зерновой состав: Частичные остатки на ситах по массе % Д наим. _____ 0.5 Д _{нм} +Д _{нб} _____ Д наиб. _____ 1.25 Д наиб. _____	93,4 60,1 5,8 0,3
2.	Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы по массе, %	4,6
3.	Содержание зерен слабых пород, %	7,3
4.	Содержание пылевидных глинистых и илстых частиц по массе, %	1,9
5.	В том числе глины в комках	0,11
6.	Марка по прочности	М «600»
7.	Марка по истираемости	И-1
8.	Марка по морозостойкости	F-100
9.	Объёмный насыпной вес, кг/см ³	1336,1
10.	Наименование стандарта <i>соот.</i> ГОСТ 8267-93	

Инженер ОТК
Мастер погрузки



Паспорт № _____ от _____ 20 ____ г.

ЩЕБЕНЬ ИЗВЕСТНЯКОВЫЙ

Фракция 20-40

Накладная № _____

Вагон № _____

В количестве _____

Наименование потребителя _____



КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

№№ п.п.	Наименование показателей	
1.	Зерновой состав: Частичные остатки на ситах по массе % Д наим. _____ 0.5 Д _{нм} +Д _{нб} _____ Д наиб. _____ 1.25 Д наиб. _____	93,4 60,1 5,8 0,3
2.	Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы по массе, %	4,6
3.	Содержание зерен слабых пород, %	7,3
4.	Содержание пылевидных глинистых и илстых частиц по массе, %	1,9
5.	В том числе глины в комках	0,11
6.	Марка по прочности	М «600»
7.	Марка по истираемости	И-1
8.	Марка по морозостойкости	F-100
9.	Объёмный насыпной вес, кг/см ³	1336,1
10.	Наименование стандарта <i>соот.</i> ГОСТ 8267-93	

Инженер ОТК
Мастер погрузки

